

WEICON GMK 2410

Эластичный и влагоустойчивый



wcn16100185
185 г (туба)

wcn16100300
300 г (банка)

wcn16100350
350 г (банка)

wcn16100700
700 г (банка)

wcn16100905
5 кг (ведро)

wcn16100925
25 кг (ведро)

GMK 2410 – контактный клей на основе полихлоропрена для склеивания эластичных поверхностей обладающих большой площадью и высокой начальной адгезией.

GMK 2410 склеивает пористую резину, кожу, войлок, мягкие пенопласты, изоляционные материалы, текстиль, дерево и большинство пластмасс.

WEICON GMK 2410 не подходит для таких материалов, как пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, ПВХ, искусственная кожа.

Применение:

- Склеивает резину с резиной
- Склеивает резину с металлом

WEICON GMK 2510

Улучшенная адгезия и теплоустойчивость



wcn16200690
690 г клеящий состав + активатор 40 мл

GMK 2510 – двухкомпонентный клей на основе полихлоропрена. Предназначен для склеивания эластичных материалов с большой площадью поверхности, подверженных долговременным динамическим нагрузкам. По сравнению с однокомпонентными контактными клеями GMK 2510 обладает усиленной адгезией и повышенной температурной устойчивостью.

Склеивает резину, металл, текстиль, кожу, неопрен, ХСПЭ, изоляционные материалы, дерево и большинство пластмасс. После полимеризации клеевое соединение влагоустойчиво.

WEICON GMK 2510 не подходит для таких материалов, как пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, ПВХ, искусственная кожа.

	GMK 2410	GMK 2510
Основа:	полихлоропрен (CR)	
Плотность:	0,93 гр./см	0,85 гр./см
Вязкость:	ca. 2.400 мПа*с	1.500 мПа*с
Пропорция смешивания:	–	100:7
Цвет:	желтовато-коричневый	черный
Расход:	250-300 гр./м	150 гр./м
Время испарения:	5-10 минут	5-15 минут
Полная прочность:	около 24 часов	
Устойчивость к температурам:	от -40°C до +80°C	от -40°C до +80°C, кратковременно (1 час) до +130°C
Рабочая температура:	+15°C до +35°C	+15°C до +35°C, клей застывает при температуре ниже +5°C. Чтобы вернуть его в рабочее состояние необходимо постепенно повысить температуру до комнатной!
Срок годности:	12 месяцев, в закрытой, оригинальной упаковке	
Хранение:	при комнатной температуре (+15 до +25°C) герметично закрытым, в оригинальной упаковке	

